

SOFTSHELL PREMIUM 300 RED HV

Fabric description / Opis tkaniny	
 Composition / Skład:	94% polyester (poliester) / 6% spandex
 Width / Szerokość:	145 cm
 Area mass / Gramatura:	300±10 g/m ²
Weave / Splot:	knitwear / dzianina



Physical properties / Właściwości fizyczne	Weft Wątek	Warp Osnowa
Tensile strenght / Średnia siła zrywająca [N] EN ISO 13934-1:2002	N/A	N/A
Tear strenght / Średnia siła rozdierania [N] EN ISO 13937-2:2002	N/A	N/A
Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%] EN ISO 5077:2008, 5 x 60°C	< ± 5	< ± 5
Water vapour resistance / Opór pary wodnej m²Pa/W⁻¹ EN ISO 11092	>40	
Color fastnes / Właściwości koloru		
Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie	4-5	
Color change / Zmiana Koloru		
Cotton / Bawełna Polyester / Poliester	4	4
Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot EN ISO 105-E04 - E04:2009	Alkaline Pot alkaiczny	Acid Pot kwaśny
	4	4
Rub fastness / Odporność wybarwień na tarcie EN ISO 105-X12:2005	Dry Suche	Wet Mokre
	4	N/A

Other parameters / Inne parametry	
Waterproof Rating (mm) / Wodoodporność (mm)	>2000
Breathability level / Poziom oddychalności	low / niski

Softshell fabric consists of 3 layers:

1. external polyester,
2. The membrane
3. internal short cut fleece, thermal comfort and to prevent the cooling of the body.

With this solution, the material has become completely windproof, breathable and water-resistant to a certain extent (to protect it for some time layer of impregnation - DWR, through which the material does not absorb water, dirt and impurities).
 Recommended impregnation.

Softshell składa się z 3 warstw:

1. Zewnętrzna - poliester,
2. Membrana
3. Wewnętrzny polar - komfort ciepły

Dzięki takiemu rozwiązaniu, materiał staje się całkowicie odporny na wiatr, oddychający i wodoodporny w pewnym stopniu
 Zalecana impregnacja.

Tested by BTTG, UK; Report No. 60/00437/B/PJH dated 28-02-2017;
 Sprawdzone przez BTTG, UK; raport Nr 60/00437/B/PJH z 28-02-2017

Chemical properties / Właściwości chemiczne	
PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego EN ISO 3071	3,5 < PH < 9,5 Oeko-tex® standard 100
Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu EN ISO 14184-1	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100
Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych EN ISO 14362-1	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100

* N/A - not applicable / nie dotyczy



The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.